

SOCKET PAINT

КРАСКА ДЛЯ ЦОКОЛЯ

Эта высокотехнологичная краска разработана специально для окраски цоколей зданий, особенно в местах с риском появления трещин. Благодаря исключительной эластичности (до 300% растяжимости) она компенсирует усадку, температурные перепады и деформации — покрытие остаётся целым и без повреждений

Подходит для бетона, кирпича, штукатурки и других минеральных оснований. Обеспечивает водонепроницаемую защиту, предотвращает карбонизацию и защищает железобетонные конструкции от коррозии и ржавчины.

Красится легко, без подтеков. Устойчива к солнцу, грязи и другим погодным условиям. Сохраняет прочность даже при экстремальных температурах: от -40°C до +40°C. Долговечность — не менее 10 лет.

Экологична, безопасна и соответствует европейским стандартам качества.

Идеально подходит как для новых, так и для реставрируемых зданий.

ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отслаивающиеся слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шатлевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом, Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior&Exterior Primer.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 6 часов после первого. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности. Полный набор прочности: через 28 дней после окрашивания.

Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности, дожде. Новые бетонные поверхности окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности — через 1-2 месяца.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Расход (в один слой)	~0, 25 л/м²
ЛОС	<5
Плотность (кг/м²)	1,35
Условия нанесения	от +5 до +30°C; относительная влажность воздуха – 65%
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного высыхания	24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%
Окончательный набор прочности	28 дней
Базы под колеровку	A (светлые тона) C (насыщенные тона)
Колеровка	По каталогу Olsta Nortland, веерам NCS, RAL, Monicolor NOVA

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %

