

EXTERIOR ACRYLIC

КРАСКА ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ, МАТОВАЯ

- Экологичная
- Повышенная износостойкость
- Атмосферостойкая
- Повышенная износостойкость
- Высокоукрывистая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска фасадная акриловая предназначена для нанесения на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

КОЛЕРОВКА

Колеровка краски фасадной осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по веерам: Monicolor, NCS, RAL и др.

Используйте Базу С только в колерованном виде.

Советы по окраске и более подробную техническую информацию о продукте Вы найдёте на сайте www.olsta.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Exterior Primer.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением тщательно перемешать краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт.

Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C.

Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ	Содержит специальную смолу и фунгицидные добавки
СОСТАВ	Вода, акриловая дисперсия, диоксид титана, мраморный наполнитель, специальный наполнитель, добавки
ПЛОТНОСТЬ	БАЗА А — ок.1,62 кг/л, БАЗА С — ок. 1,30 кг/л
РАСХОД	По подготовленной и загрунтованной поверхности ок. 100 мл/м ² в один слой
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА (Gardner 85°)	3 %
ВЫСЫХАНИЕ	Сухая на ощупь — 1 час, повторное нанесение — 4-6 часов, полное высыхание — 24 часа, при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65 %
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	Рабочие инструменты промыть водой
ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА	И 24 месяца с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в недоступном для детей месте Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза или на кожу тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем!. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ

Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор.

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80. тел. +7(495)150-51-23

www.olsta.ru