

KITCHEN&BATHROOM

КРАСКА ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ, МАТОВАЯ

- Износостойкая
- Устойчива к многократному мытью
- 1 класс устойчивости к мокрому истиранию по стандарту DIN EN 13 300
- Грязеотталкивающие свойства
- Активные добавки препятствуют возникновению грибка и плесени

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для кухни и ванной предназначена для нанесения на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

Применяется для высококачественной отделки поверхностей внутри сухих и влажных помещений, в том числе в ванных комнатах, душевых и т.д. Рекомендована для поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по стойкости к мытью и износу: зрелищные и спортивные сооружения, вокзалы, магазины, кафе и другие общественные объекты. Идеально подходит для окраски кухонь, коридоров, лестничных клеток и других помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.

КОЛЕРОВКА

Колеровка краски для кухни и ванной осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по веерам: Monicolor, NCS, RAL и др.

Используйте Базу С только в колерованном виде.

Советы по окраске и более подробную техническую информацию о продукте Вы найдёте на сайте www.olsta.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior Primer

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

Состав	Вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, диоксид титана, мраморный наполнитель, функциональные добавки.
Плотность	БАЗА А – ок.1,35 кг/л, БАЗА С – ок. 1,30 кг/л
Степень блеска, 60°	5 %
Расход	По подготовленной и загрунтованной поверхности ок. 80 мл/м ² в один слой.
Высыхание	Сухая на ощупь — 1 час, повторное нанесение — 4-6 часов, полное высыхание — 24 часа, при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65 %. Влажная уборка не ранее чем через 28 суток.
Очистка инструмента	Рабочие инструменты промыть водой.
Хранение	24 месяца с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в недоступном для детей месте Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза или на кожу тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем!. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ

Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор.

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80. тел. +7(495)150-51-23

www.olsta.ru