

WOOD PAINT

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Шелковисто-матовая водная краска для внутренних и внешних деревянных поверхностей (заборы, вагонка, брус, двери, мебель): не растрескивается, сохраняет эластичность длительное время, срок службы — не менее 15 лет. Защищает от гнили, плесени, грибов, насекомых, стойка к УФ-излучению.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ. Предназначена для окраски как необработанных, так и обработанных промышленным способом или ранее окрашенных красками деревянных поверхностей. Применяется для окраски дощатых стен, обшивочных досок, заборов, фасадов и т.д.

Не предназначена для окраски оконных рам, дверей и дверных проёмов. Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах.

ПОДГОТОВКА:

Древесина должна быть сухой (макс. влажность 18%) и чистой. Для равномерной впитываемости и декоративных свойств отшлифовать: предварительно — абразивом P80, перед окрашиванием — P120–P180 (в зависимости от назначения).

Ранее неокрашенная поверхность: очистить от грязи и посторонних включений. Загрязнённые и заплесневелые обработать спецсоставом. Не оставлять древесину без грунта или консервации. Обработать грунтом по дереву Wood Primer. Удалить смолу и обработать сучки. Окрасить краской по дереву. Торцы обработать особо тщательно.

Загрунтованные промышленно или окрашенные ранее поверхности: очистить от грязи и включений. Загрязнённые и заплесневелые обработать спецсоставом. Отслаивающуюся краску удалить, зачистить до дерева. Затем обработать грунтом Wood Primer. Удалить смолу и обработать сучки. Окрасить краской по дереву. Торцы обработать особо тщательно.

НАНЕСЕНИЕ:


Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Наносить широкой кистью, валиком или краскопультом. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания, с использованием слабощелочных моющих средств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Вода, водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, мраморный наполнитель, восковая эмульсия, добавки.
Ср. расход (в один слой)	На пиленую поверхность – от 170 мл/м² в один слой На строганную и окрашенную поверхности – от 110 мл/м² в один слой
Базы под колеровку	A (светлые тона) C (насыщенные тона)
Высыхание	Сухая на ощупь — 2-4 часа, повторное нанесение — 4-6 часов, полное высыхание — 24 часа, при температуре воздуха 20±2°C и относительной влажности не более 65%.
Окончательный набор прочности (устойчивость к влажной уборке)	28 дней
Колеровка	Ölsta Norhtland, Monicolor, NCS, RAL и др.



КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300



СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ

